

Planta:
Av. Perito Moreno 3650
(9410) Ushuaia
Tierra del fuego



Administración:
TEL: (054-11) 4844-1080
FAX: (054-11) 4844-0650

21/04/2009

HOJA TECNICA: COMPUESTO DE PVC: BS-25

Descripción: El compuesto de PVC **BS-25** es apropiado para la fabricación de artículos por procesos de extrusión y extrusión-soplado monoorientado. *Las materias primas utilizadas están incluidas en la Lista Positiva de Aditivos para materiales plásticos destinados a la elaboración de envases y equipamientos en contacto con alimentos del Código Alimentario Argentino. PVC Libre de Ftalatos.*

Aplicación: Envases hasta 2000 cm³ dependiendo del diseño. Perfilería en general.

Características:

		<u>Método de Ensayo</u>
Peso específico -----	1,32 ± 0,02 g/cm ³	ASTM D792-91
Dureza (15 seg.) -----	78 ± 2 Sh D	ASTM D2240-97
Punto de ablandamiento Vicat -----	73,0 ± 1 °C	ASTM D1525 e IRAM 13317
Resistencia al Impacto -----	Alta	
Estabilización -----	Sales de Estaño	

Los valores indicados han sido obtenidos a 23°C y representan valores medios obtenidos de datos estadísticos de producción.

La información suministrada se ofrece a título indicativo, no representando compromisos para Ipasa S.A., dado que las condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a su control. Recomendamos que el cliente realice sus propios ensayos para verificar el cumplimiento de lo requerido para su uso y las normativas aplicables